

Estucobras

El Estucobras es un producto en polvo de color blanco grisáceo diseñado para dar acabados en la construcción, fabricado industrialmente para asegurar acabados finos y durables con mayor economía.

Ventajas

El Estucobras tiene gran trabajabilidad, resistencia y adherencia, fácil de preparar y aplicar, solo mezcle con agua y listo. Permite hacer resanes hasta de 1 cm sin fisurarse. Se puede emparejar con codal para acabados completamente planos. Permite terminar en forma integral paredes, carteras, cielos falsos y dilataciones sin usar otros productos.

Aplicaciones

- El Estucobras mejora el acabado final de sus áreas interiores y garantiza óptimo desempeño en su obra.
- Puede aplicarse sobre Rellenolisto de interiores de Impadoc, Pañetemin, revoques, repellos o pañetes.
- También puede ser aplicado sobre bloque de cemento, ladrillo farol, ladrillo liso o estriado, ladrillo común, ladrillos limpios y concretos vaciados.

Características Técnicas

Presentación / textura: Material en polvo.

Densidad aparente: 1.3 g/cm³ aproximadamente.

Consumo: 1.3 kg/m² por milímetro de espesor, dependiendo del tipo y nivel de la superficie.

Tiempo de fraguado: 18 a 22 minutos en condiciones normales de humedad y temperatura.

Color: Blanco grisáceo.

Presentación: Empaque de polipropileno laminado por 40 kg.

Durabilidad: Tres (3) meses en su empaque original sellado y protegido de la humedad.

Preparación y Aplicación

Retire el polvo y las partículas sueltas de las superficies a aplicar. Use mascarilla para polvos durante su preparación.

Adicione el Estucobras en polvo al agua de amasado, mezcle muy bien con la mano enguantada hasta obtener una pasta con la consistencia adecuada para su aplicación.

Para llenar, aplique el Estucobras con una llana metálica, extendiéndolo en capas verticales y horizontales de forma alternada, dejando endurecer lo suficiente para dejar aplicar la segunda capa.

Entre capa y capa afine o asiente el producto con la llana, compactando y sellando mejor la superficie.

Para nivelar la superficie pase el codal fuertemente en forma horizontal y vertical para enrasar, después de cada capa.

Retire el material recogido en el codal y aplíquelo de nuevo con la llana en las depresiones marcadas, hasta rellenarlas y repase la superficie con el codal hasta que esté completamente nivelada.

Generalmente son suficientes (3) tres capas de Estucobras para un acabado satisfactorio.

Recomendaciones

Conserve el producto en un lugar seco y protegido de la humedad. Este producto es altamente sensible al agua.

Preparar sólo el material que alcance a aplicar antes de 10 minutos, tiempo en que se inicia su fraguado (evite rebatir), una vez se consuma lavar el recipiente con agua libre de impurezas.

No mezcle el Estucobras con otra sustancia o producto, utilice solo agua potable, libre de contaminantes.

Deje secar el Estucobras antes de aplicar la pintura, 24 a 48 horas de ser necesario.

Limpiar periódicamente con la espátula la llana y el codal.

La calidad en el acabado final depende de la habilidad del estucador, de la correcta aplicación del producto, del estado de la superficie y del seguimiento de estas instrucciones.

El agua para la mezcla deberá ser limpia libre de ácidos, aceites, sales, materias orgánica u otra sustancia que pueda perjudicar la calidad, la resistencia o durabilidad del producto.

Para no afectar la adherencia del Estucobras, cuando se aplique sobre placas prefabricadas y de concreto, retire completamente los residuos de desmoldantes o grasas.

Si el Estucobras se aplica directamente sobre placas de concreto, se debe revisar que estén completamente fraguadas.

No aplique el Estucobras sobre superficies con humedades, baños, cocinas y no pegue sobre este baldosas ni enchapes de ningún tipo.

El Estucobras no debe ser aplicado sobre pinturas.

El acabado liso del Estucobras se da con la llana y no debe lijarse.

Asistencia Técnica

IMPADOC S.A. Trabaja día a día con sus clientes asegurando mediante su grupo técnico, el óptimo conocimiento y uso de los productos para la construcción y la industria. Si tiene alguna inquietud o sugerencia, comuníquese al correo electrónico: asistenciatecnica@impadoc.com

La información proporcionada en este documento corresponde a datos característicos de productos suministrados por Impadoc S.A. y no garantiza el correcto uso por parte del cliente. La venta se realiza bajo la aprobación del cliente respecto a la conformidad del producto con sus requisitos, independiente de los usos particulares. Si se presenta algún incumplimiento a las condiciones del contrato establecido, el cliente tiene 30 días después del despacho para realizar el respectivo reclamo, siempre y cuando lo haya almacenado en óptimas condiciones.

OFICINAS Y PLANTA Calle 8 Sur No. 5 16 Soacha Km. 12 Autopista Sur- P.B.X.: (1) 8400077 – FAX: (1) 8400077 Ext.103
e-mail: ecomин@ecomин.com.co

OFICINAS Y PLANTA Km. 7 Vía Cali – Jamundí El Cascajal – P.B.X.: (2) 555 2406 – FAX: (2) 555 4687 – A.A. 5528
e-mail: info@impadoc.com